

## 冷拉不锈钢纤维-CD304



### 应用:

- 耐热材料 ( 可达到 1000°C)
- 耐火浇注料
- 石油&化工行业
- 炉窑&冶金行业

### 化学成分 (最大值):

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	其它
0.08	1.0	2.0	0.045	0.03	18.0-20.0	8.0-10.5	余量

熔点	: 1400-1425 °C
使用温度	: 870 °C
抗拉强度	: 1180 MPa (N/mm <sup>2</sup> )
密度	: 7.92 (g/cm <sup>3</sup> )
金属组织	: 奥氏体
磁性	: 无磁性
长度	: 可定制 10 - 50 mm
直径	: 可定制 0.2 - 1.0 mm

# HengYang Steel Fiber

Tel: +86-734-8413463

Fax: +86-734-8411922

Mob: +86-17711646910

Email: info@hysteelfiber.com

Web: www.hysteelfiber.com